

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] vegyi jelentés

Ansell

Ansell



Nyilatkozat

Ebben a jelentésben egyes személyi védőfelszerelések (PPE) Ön által kiválasztott vegyszerekkel szembeni barrier teljesítményéről talál adatokat. Ezen adatok funkciója az Ön intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének segítése abban, hogy tájékozottabb döntést tudjanak hozni azon Ansell PPE eszközről, amely a legnagyobb védelmet képes nyújtani az adott körülmények között, és elősegíti intézménye kockázatfelmérésének kivitelezését.

Szeretnénk kiemelni, hogy az áthatolási idők nem egyenlők a biztonságos viselési időtartammal. A biztonságos viselés időtartama változó lehet a környezeti hőmérséklet, a vegyszerek toxicitása, egyéb tényezők, valamint annak függvényében, hogy a PPE-t helyesen vették-e fel. Az itt szereplő, áthatolással kapcsolatos információk a védőeszköz fő anyagára korlátozottak. Az áthatolási idők eltérőek lehetnek a varrásoknál, cipzáraknál, szemüvegeknél, illetve a PPE más illesztéseinél vagy alkatrészeinél. Az intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének felelőssége a kockázatfelmérés kivitelezése a PPE adott feladathoz történő kiválasztása előtt. Ha szeretne erről részletesebben beszélni, kérjük, keressen fel minket.

A PPE barrier tulajdonságainak becsült értékei a jelenleg elérhető adatokon, a laboratóriumi teszteredmények extrapolálásán, valamint a vegyszer összetételével kapcsolatos adatokon alapul. Nem vizsgálták a vegyszerek összekeveréséből eredő szinergista hatásokat. A becsült értékek változhatnak, ha új tesztek elvégzésre kerülnek, vagy új információ kerül napvilágra, jobb alapot képezve az extrapoláláshoz. Ezen okokból a jelen jelentésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és az Ansell teljes mértékben elutasít minden felelősséget, beleértve az itt szereplő kijelentésekkel kapcsolatos bármilyen garanciát.

Jelmagyarázat a kézvédelemhez

Behatolási/átjutási idő		
<10		Nem javasolt
10-30		Fröccsenés elleni védelem
30-60		Fröccsenés elleni védelem
60-120		Közepes védelem
120-240		Közepes védelem
240-480		Jó védelem
>480		Jó védelem

Normalizált behatolási átjutási idő (percben) az adott vegyszerre vonatkozóan, amely 1,0 µg/cm²/perc (EN ISO 374 szerint) 0,1 µg/cm²/perc (ASTM F739 szerint) sebességgel hatol át az anyagon.

PS = Halmazállapot: A = aeroszol, G = Gáz, L = Folyadék , P = paszta, S = Szilárd



Termékcsoport : 23-200.201.202
Márka : AlphaTec®
Anyag : PVC
Vastagság (mm) : N.A.

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyi anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Ecetsav, jégecet	100.0	L	171' c	120' c
1336-21-6	Ammónium-hidroxid	35.0	L	82' c	64' c
62-53-3	Anilin	100.0	L	115' c	103' c
246538-78-3	C11-13 isoparaffin	100.0	L	360' c	215' c
56-23-5	Szén-tetraklorid	100.0	L	58' c	22' c
108-39-4	Cresol (m-)	100.0	L	> 480' c	> 480' c
108-94-1	Ciklohexanon	100.0	L	128' c	111' c
68476-34-6	Dízelüzemanyag	100.0	L	> 480' c	> 480' c
109-89-7	Dietilamin	100.0	L	16' c	22' c
141-43-5	Etanol-amin	100.0	L	> 480' c	> 480' c
107-21-1	Etilén-glikol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
50-00-0	Formaldehid	37.0	L	> 480' c	
86290-81-5	Benzin	100.0	L	37' c	25' c
7647-01-0	Hidrogén-klorid	37.0	L	> 480' c	> 480' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7722-84-1	Hidrogén-peroxid	50.0	L	> 480' c	65' c
67-56-1	Metil-alkohol	100.0	L	57' c	32' c
71-23-8	n-propanol	100.0	L	238' c	127' c
64742-49-0	Benzin, kőolaj, hidrogénező finomítással kezelt, könnyű	100.0	L	123' c	105' c



Termékcsoport : 23-200.201.202
Márka : AlphaTec®
Anyag : PVC
Vastagság (mm) : N.A.

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyi anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7697-37-2	Salétromsav	70.0	L	149' c	205' c
7664-38-2	Foszforsav	85.0	L	> 480' c	> 480' c
63148-62-9	Silicone oil	100.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Nátrium-hidroxid	40.0	L	> 480' c	
8052-41-3	Foltbenzin	100.0	L	> 480' c	328' c
7664-93-9	Kénsav	96.0	L	120' c	
108-88-3	Toluol	100.0	L	14' c	16' c