

Ansell

Informe químico sobre AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Descargo de responsabilidad

En el presente informe encontrará información relacionada con el efecto barrera de determinados equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) frente a las sustancias químicas seleccionadas. Esta información va dirigida a ayudar al profesional encargado de Salud y seguridad de su empresa a tomar decisiones más informadas acerca de qué PPE de Ansell puede ofrecer la mejor protección en cada caso y a llevar a cabo una evaluación de riesgos para su empresa.

Queremos destacar que los tiempos de permeación no equivalen a un tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura del entorno, la toxicidad del producto químico y de otra serie de factores. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Contacte con nosotros si desea analizar algún aspecto con más detalle. Las estimaciones de las propiedades de barrera de los guantes y del equipo EPI se basan en extrapolaciones de resultados de pruebas de laboratorio e información sobre la composición de los productos químicos. No se han tenido en cuenta los efectos simultáneos de la mezcla de productos químicos.

Las estimaciones están sujetas a cambios si se llevan a cabo nuevas pruebas que ofrezcan mejores bases para extrapolaciones. Por estas razones, cualquier información contenida en este informe debe ser solo de carácter consultivo y Ansell renuncia por completo a cualquier responsabilidad, incluidas las garantías relacionadas con cualquier declaración contenida en este documento.

Leyenda para la protección del cuerpo

Efecto barrera contra la permeación

	Sin barrera
	Salpicaduras /barrera limitada
	Barrera media
	Barrera buena

Tiempos de paso - $BT_{1.0}$

El $BT_{1.0}$ es el tiempo (en min.) que tarda la sust. química probada en permear el material objeto del ensayo a una veloc. de $1.0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Esto puede determinarse mediante varios métodos de ensayo estándar, como EN 16523-1 e ISO 6529. Su uso está generalizado sobre todo en las regiones implicadas con normas EN e ISO.

Tiempos de paso - $BT_{0.1}$

El $BT_{0.1}$ es el tiempo (en min.) que tarda la sust. química probada en permear el material objeto del ensayo a una veloc. de $0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Esto puede determinarse mediante varios métodos de ensayo estándar, como ASTM F739. Su uso está generalizado, sobre todo en las regiones implicadas con normas ASTM.

Permeación acumulada

La permeación acumulada (a diferencia de los tiempos de paso) se refiere a la cantidad de sustancia química que permea el material y no a la velocidad (flujo) a la que se refieren los tiempos de paso. Los dos resultados pertinentes a efectos de la ISO 16602 son: CPt, que es el tiempo en minutos que la permeación acumulada tarda en alcanzar los $150 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, y CP, que es la permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) al final del ensayo (normalmente 480 min)

PS = Estado físico: A = Aerosol, G = Gas, L = Líquido, P = Pasta, S = Sólido



Grupo de productos: **EVO**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 CPt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						CPt	CP
106-99-0	Butadieno 1,3 (>99 % p/p)	100.0	G	>1440' c	1440' c		
67-64-1	Acetona	100.0	L	>1440' c	1440' c		
75-05-8	Acetonitrilo	100.0	L	>1440' c	1440' c		
75-36-5	Cloruro de acetilo	100.0	L		480' c		
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	>480' c	480' c		
79-10-7	Ácido acrílico	100.0	L	>480' c	480' c		
7664-41-7	Amoniaco	100.0	G	>1440' c	1440' c		
7784-42-1	Arsano (Gas, 1 atmós.)	100.0	G	>480' c	480' c		
71-43-2	Benceno	100.0	L	>480' c	480' c		
7726-95-6	Bromo	100.0	L		380' c		
75-15-0	Disulfuro de carbono	100.0	L	>1440' c	1440' c		
7782-50-5	Cloro (>99,8% p/p) Gas, 1 atmós.	100.0	G	>1440' c	1440' c		
108-90-7	Fenil cloruro	100.0	L		480' c		
67-66-3	Chloroformo	100.0	L		480' c		
7790-94-5	Ácido clorosulfónico	100.0	L		480' c		
506-77-4	Cloruro de cianógeno (gas, 1 atmósfera)	100.0	G		60' c		
75-09-2	Cloruro de metileno	100.0	L	>1440' c	1440' c		
109-89-7	Dietilamina	100.0	L	>480' c	480' c	>480' <24' c	
60-29-7	Dietiléter	100.0	L	>480' v	480' v	>480' <4.8' v	



Grupo de productos: **EVO**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 CPt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en µg /cm²)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						CPt	CP
67-68-5	Dimetilsulfóxido	100.0	L		480' c		
68-12-2	Dimetilformamida	100.0	L	>1440' c	1440' c		
57-14-7	Simetilhidracina asimétrica, 1,1-	100.0	L		480' c		
77-78-1	Sulfato de dimetilo	100.0	L	>180' c	180' c		
106-89-8	Epiclorhidrina (99%)	100.0	L		480' c		
141-78-6	Acetato de etilo	100.0	L	>1440' c	1440' c		
107-21-1	Etilenglicol	100.0	L		480' c		
75-21-8	Óxido de etileno (gas a aprox. 1 atm.)	100.0	G	>1440' c	1440' c		
50-00-0	Formaldehyde	50.0	L		480' c		
50-00-0	Formaldehído	37.0	L		480' c		
64-18-6	Ácido fórmico	98.0	L		480' c		
64-18-6	Ácido fórmico	96.0	L		480' c		
98-01-1	Furfural	100.0	L		480' c		
142-82-5	Heptano	100.0	L		480' c		
7803-57-8	Hidrazina monohidrato 98% (contiene hidrazina, 64-65% p/p)	98.0	L	>480' c	480' c	>480' c	<20' c
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37.0	L		480' c		
7664-39-3	Ácido hidrofluórico 49%	49.0	L		480' c		
7647-01-0	Cloruro de hidrógeno (>99% p/p) Gas, 1 atmós	100.0	G	>1440' c	1440' c		
7664-39-3	Fluoruro de hidrógeno (Líquido, 0 °C)	100.0	G	>480' c	480' c		



Grupo de productos: **EVO**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 Cpt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en µg /cm²)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						Cpt	CP
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	50.0	L	>480' c	480' c		
78-79-5	Isopreno	100.0	L	>480' c	480' c		
67-56-1	Alcohol metílico	100.0	L	>1440' c	1440' c		
74-87-3	Cloruro de metilo	100.0	G	>1440' c	1440' c		
78-93-3	Metiletilcetona (MEK)	100.0	L	>480' c	480' c		
624-83-9	Isocianato de metilo	100.0	L		480' c		
80-62-6	Metacrilato de metilo (>99,0 % p/p)	100.0	L		480' c		
109-73-9	n-butilamina	100.0	L		384' c		
110-54-3	n-Hexano	100.0	L	>1440' c	1440' c		
7697-37-2	Ácido nítrico	70.0	L		480' c		
7697-37-2	Ácido nítrico, fumante	100.0	L	135' c			
98-95-3	Nitrobenceno	100.0	L	>1440' c	1440' c		
75-52-5	Nitrometano	100.0	L		480' c		
8014-95-7	Óleum (Trióxido de azufre 30 % peso/peso)	30.0	L		480' c		
75-44-5	Fosgeno Gas	100.0	G		480' c		
7664-38-2	Ácido fosfórico	85.0	L		480' c		
7719-12-2	Tricloruro de fósforo (99% p/p)	100.0	L		480' c		
110-86-1	Piridina	100.0	L		480' c		
1310-73-2	Hidróxido sódico	40.0	L	>480' c			
1310-73-2	Hidróxido sódico	50.0	L		1440' c		



Grupo de productos: **EVO**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 CPt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						CPT	CP
100-42-5	Estireno	100.0	L		480' c		
7446-09-5	Gas dióxido de azufre	100.0	G	>480' c	480' c		
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	>480' c	480' c		
7664-93-9	Ácido sulfúrico	99.0	L	>1440' c	1440' c		
1634-04-4	Éter Metil Tert-butílico	100.0	L	>480' c	480' c		
127-18-4	Tetracloroetileno	100.0	L	>1440' c	1440' c		
109-99-9	Tetrahidrofurano	100.0	L	>1440' c	1440' c		
7719-09-7	Cloruro de tionilo	100.0	L	>480' c	480' c		
108-88-3	Tolueno	100.0	L	>1440' c	1440' c		
584-84-9	Tolueno 2,4 diisocianato	100.0	L	>480' c	480' c		
76-03-9	Ácido tricloroacético al 98%	100.0	S		480' c		
79-01-6	Tricloroetano	100.0	L		480' c		
121-44-8	Trietilamina	100.0	L		480' c		
112-24-3	Trietilentetramina	100.0	L		480' c		
108-05-4	Acetato de vinilo (99,97% p/p)	100.0	L	>480' c	480' c		
75-01-4	Cloroetano	100.0	G	>480' c	480' c		
	Hydrogen Fluoride (CAS# 7664-39-3, 0 C)		L	>480' c	280' c		