

Ansell

Rapporto chimico AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell







Esclusione di responsabilità

In questo rapporto, troverete informazioni sull'effetto barriera di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI) nei confronti degli agenti chimici selezionati. Lo scopo di tali informazioni è quello di consentire al responsabile Salute e Sicurezza della vostra organizzazione di prendere decisioni più informate sui DPI Ansell che possono fornire la massima protezione nelle condizioni previste e supportare lo svolgimento di valutazioni del rischio per la vostra organizzazione.

Desideriamo evidenziare che i tempi di permeazione non equivalgono alla durata massima d'uso in sicurezza. La durata massima d'uso in sicurezza dipende dal modo in cui è indossato il DPI, dalla temperatura ambiente, dalla tossicità degli agenti chimici e da altri fattori. I dati di permeazione qui indicati sono esclusivamente riferiti al principale materiale di protezione. I tempi di permeazione possono variare in prossimità di cuciture, cerniere, visiere o qualsiasi altra giunta o componente del DPI. Spetta al responsabile Salute e Sicurezza della vostra organizzazione svolgere una valutazione del rischio prima di scegliere i DPI più indicati per il lavoro in oggetto. Contattateci se desiderate discutere più approfonditamente di qualsiasi questione.

Le stime dell'effetto barriera dei DPI si basano sui dati attualmente disponibili e su estrapolazioni da risultati di prove di laboratorio e informazioni relative alla composizione degli agenti chimici. Non sono stati presi in considerazione gli effetti sinergici delle miscele di materiali. Le stime potranno essere variate in caso di svolgimento di nuove prove o disponibilità di nuove informazioni che offrano basi migliori per le estrapolazioni. Per questo motivo, tutti i dati qui riportati sono soltanto a scopo informativo; Ansell declina qualsiasi responsabilità e non fornisce garanzie, neppure sulle dichiarazioni qui riportate.

Legenda protezione corpo

| Effetto barriera permeazione | |
|--|---|
|  | Nessuna barriera |
|  | Antischizzo / Effetto barriera limitato |
|  | Medio effetto barriera |
|  | Buon effetto barriera |

Tempi di permeazione - $BT_{1.0}$

$BT_{1.0}$ è il tempo rilevato (in minuti) che la sostanza chimica considerata impiega per permeare il materiale a una velocità di $1,0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Il valore può essere determinato con numerosi metodi di prova standard, tra cui EN 16523-1 e ISO 6529. È normalmente utilizzato soprattutto nelle regioni interessate dalle norme EN e ISO.

Tempi di permeazione - $BT_{0.1}$

$BT_{0.1}$ è il tempo rilevato (in minuti) che la sostanza chimica considerata impiega per permeare il materiale a una velocità di $0,1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Il valore può essere determinato con numerosi metodi di prova standard, tra cui ASTM F739. È normalmente utilizzato soprattutto nelle regioni interessate dalle norme ASTM.

Permeazione cumulativa

La permeazione cumulativa (a differenza del tempo di permeazione) riguarda la quantità di sostanza chimica che penetra il materiale, non la velocità (percentuale), come nel tempo di permeazione. Ai fini dello standard ISO 16602, i due tempi coinvolti sono: CPt è il tempo (in minuti) che impiega la permeazione cumulativa a raggiungere $150 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, mentre CP è la permeazione cumulativa (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) alla fine del test (normalmente 480 min)

PS = Stato fisico: A = aerosol, G = Gas, L = Liquido , P = Pasta, S = Solido



Gruppo prodotto: **Light**
Marca : **AlphaTec®**

Le celle colorate contenenti numeri e il simbolo **c** corrispondono a dati sperimentali generati da un laboratorio esterno accreditato. Le celle colorate contenenti numeri e il simbolo **v** corrispondono a dati sperimentali generati da un laboratorio interno accreditato.

CPT = Tempi di permeazione cumulativa (in minuti) CP = Permeazione cumulativa (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

| CAS | Nome chimico | % | PS | BT _{1,0} | BT _{0,1} | cumulativa CPT CP |
|-----------|----------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 7664-41-7 | Ammoniaca | 100.0 | G | >480' v | 146' v | >480' 35.56' v |
| 1336-21-6 | Ammonium Hydroxide | 30.0 | L | 19' c | 6' c | |
| 1336-21-6 | Idrossido di ammonio | 35.0 | L | >480' v | 17' v | >480' 41.5' v |
| 50-00-0 | Formaldeide | 37.0 | L | >480' c | 480' c | |
| 7647-01-0 | Acido cloridrico | 37.0 | L | >480' v | 480' v | >480' <19.2' v |
| 1310-73-2 | Idrossido di sodio | 40.0 | L | >480' c | 480' c | |
| 7664-93-9 | Acido solforico | 96.0 | L | 145' c | 12' c | |
| 7664-93-9 | Acido solforico | 50.0 | L | >480' c | 480' c | |