

Ansell

Informe químico sobre AnsellGUARDIAN[®]

Ansell

Ansell



Descargo de responsabilidad

En el presente informe encontrará información relacionada con el efecto barrera de determinados equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) frente a las sustancias químicas seleccionadas. Esta información va dirigida a ayudar al profesional encargado de Salud y seguridad de su empresa a tomar decisiones más informadas acerca de qué PPE de Ansell puede ofrecer la mejor protección en cada caso y a llevar a cabo una evaluación de riesgos para su empresa.

Queremos destacar que los tiempos de permeación no equivalen a un tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura del entorno, la toxicidad del producto químico y de otra serie de factores. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Contacte con nosotros si desea analizar algún aspecto con más detalle. Las estimaciones de las propiedades de barrera de los guantes y del equipo EPI se basan en extrapolaciones de resultados de pruebas de laboratorio e información sobre la composición de los productos químicos. No se han tenido en cuenta los efectos simultáneos de la mezcla de productos químicos.

Las estimaciones están sujetas a cambios si se llevan a cabo nuevas pruebas que ofrezcan mejores bases para extrapolaciones. Por estas razones, cualquier información contenida en este informe debe ser solo de carácter consultivo y Ansell renuncia por completo a cualquier responsabilidad, incluidas las garantías relacionadas con cualquier declaración contenida en este documento.

Leyenda para la protección del cuerpo

Efecto barrera contra la permeación

	Sin barrera
	Salpicaduras /barrera limitada
	Barrera media
	Barrera buena

Tiempos de paso - $BT_{1.0}$

El $BT_{1.0}$ es el tiempo (en min.) que tarda la sust. química probada en permear el material objeto del ensayo a una veloc. de $1.0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Esto puede determinarse mediante varios métodos de ensayo estándar, como EN 16523-1 e ISO 6529. Su uso está generalizado sobre todo en las regiones implicadas con normas EN e ISO.

Tiempos de paso - $BT_{0.1}$

El $BT_{0.1}$ es el tiempo (en min.) que tarda la sust. química probada en permear el material objeto del ensayo a una veloc. de $0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$. Esto puede determinarse mediante varios métodos de ensayo estándar, como ASTM F739. Su uso está generalizado, sobre todo en las regiones implicadas con normas ASTM.



Permeación acumulada






































La permeación acumulada (a diferencia de los tiempos de paso) se refiere a la cantidad de sustancia química que permea el material y no a la velocidad (flujo) a la que se refieren los tiempos de paso. Los dos resultados pertinentes a efectos de la ISO 16602 son: CPt, que es el tiempo en minutos que la permeación acumulada tarda en alcanzar los $150 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, y CP, que es la permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) al final del ensayo (normalmente 480 min)

PS = Estado físico: A = Aerosol, G = Gas, L = Líquido, P = Pasta, S = Sólido



Grupo de productos: **Super**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo  corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo  corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 CPt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						CPt	CP
67-64-1	Acetona	100.0	L	>480' 	308' 		
75-05-8	Acetonitrilo	100.0	L	>510' 	480' 		
79-06-1	Acrilamida	100.0	S	>480' 	480' 		
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	>480' 	480' 		
7664-41-7	Amoniaco	100.0	G	>480' 	480' 		
7784-42-1	Arsano (Gas, 1 atmós.)	100.0	G		480' 		
71-43-2	Benceno	100.0	L	>480' 	480' 		
75-15-0	Disulfuro de carbono	100.0	L	>510' 	480' 		
7782-50-5	Cloro (>99,8% p/p) Gas, 1 atmós.	100.0	G	>510' 	480' 		
75-09-2	Cloruro de metileno	100.0	L	64' 	58' 		
109-89-7	Dietilamina	100.0	L	41' 	40' 		
141-78-6	Acetato de etilo	100.0	L	116' 	99' 		
142-82-5	Heptano	100.0	L		480' 		
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37.0	L	>480' 	480' 	>480' <19.2' 	
7664-39-3	Ácido fluorhídrico (70 %)	70.0	L	>480' 	480' 	>480' <20' 	
7647-01-0	Cloruro de hidrógeno (>99% p/p) Gas, 1 atmós	100.0	G	>480' 	480' 		
7664-39-3	Fluoruro de hidrógeno (Líquido, 0 °C)	100.0	G	86' 	85' 	>500' 	
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	>480' 	308' 		



Grupo de productos: **Super**
 Marca : **AlphaTec®**

Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado externo. Las celdas coloreadas con números y el símbolo corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado interno.
 CPt = tiempo de permeación acumulada (en min.) CP = permeación acumulada (en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	acumulada	
						CPt	CP
67-56-1	Alcohol metílico	100.0	L	>480' c	480' c		
110-54-3	n-Hexano	100.0	L	>480' c	480' c		
8014-95-7	Óleum (Trióxido de azufre 65 % peso/peso)	65.0	L	>480' c	480' c		
75-44-5	Fosgeno Gas	100.0	G		240' c		
75-56-9	Óxido de propileno 99%	100.0	L	31' c	22' c		
1310-73-2	Hidróxido sódico	40.0	L	>480' c	480' c		
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	>480' c	480' c		
1634-04-4	Éter Metil Tert-butílico	100.0	L	>480' c	228' c		
109-99-9	Tetrahidrofurano	100.0	L	16' c	16' c		
108-88-3	Tolueno	100.0	L	>480' c	480' c		
584-84-9	Tolueno 2,4 diisocianato	100.0	L	>480' c	480' c		
	Phenol (CAS#108-95-2, 45 C, molten)		L	>480' c	480' c		