

Ansell

Relatório químico AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Exoneração de responsabilidade

Neste relatório, encontrará informações relacionadas com o desempenho da barreira de determinados equipamentos de proteção individual (EPI) contra os químicos que selecionou. Estas informações destinam-se a permitir que o profissional de Saúde e Segurança da sua organização tome decisões mais informadas sobre os EPI da Ansell que podem oferecer a máxima proteção nas circunstâncias em questão e auxiliar na avaliação dos riscos para a sua organização.

Tenha em atenção que os tempos de permeação não equivalem a tempo de utilização segura. O tempo de utilização segura pode variar em função do facto de o EPI ser ou não colocado corretamente, da temperatura do meio envolvente, da toxicidade da substância química e de vários outros fatores. É da responsabilidade do profissional de saúde e segurança da sua organização proceder a uma avaliação de riscos antes de escolher o EPI adequado para a tarefa em mãos. Se pretender debater qualquer aspeto de forma mais pormenorizada, entre em contacto connosco. As estimativas das propriedades de barreira das luvas e dos EPI baseiam-se em extrapolações dos resultados dos testes laboratoriais e informações relativas à composição das substâncias químicas. Os efeitos sinérgicos da mistura de substâncias químicas não foram tidos em consideração.

As estimativas estão sujeitas a alterações caso sejam realizados novos testes com melhores bases para as extrapolações. Por estes motivos, quaisquer informações neste relatório servem apenas como orientação e a Ansell declina qualquer responsabilidade, inclusive garantias relacionadas com qualquer declaração aqui contida.

Legenda para proteção das mãos

Tempos de rutura de permeação		
	<10	Não recomendado
	10-30	Proteção contra salpicos
	30-60	Proteção contra salpicos
	60-120	Proteção média
	120-240	Proteção média
	240-480	Boa proteção
	>480	Boa proteção

O tempo de rutura de permeação normalizado é o tempo (em minutos) necessário para o químico em questão penetrar no material a uma taxa de 1,0 µg /cm²/min. (em conformidade com a norma EN ISO 374) ou 0,1 µg /cm²/min. (em conformidade com a norma ASTM F739).

PS = Estado físico: A = aerossol, G = Gasoso, L = Líquido , P = colar, S = Sólido



Grupo de produtos : BUPS
Marca : BioClean™
Material : Neoprene
Espessura (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Os tempos de rutura de permeação apresentados neste quadro foram avaliados em conformidade com a norma EN ISO 374 e ASTM F739. Células coloridas com números e o simbol (C) correspondem a dados determinados experimentalmente gerados por um laboratório acreditado.

CAS	Designação da substância química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
51-21-8	5-Fluorouracil (50 mg/ml)	5.0	L		> 480' c
64-19-7	Ácido acético, glacial	100.0	L	24' c	22' c
67-64-1	Acetona	100.0	L	2' c	2' c
75-05-8	Acetonitrilo	100.0	L	4' c	4' c
1336-21-6	Hidróxido de amónio	25.0	L	24' c	23' c
154-93-8	Carmustine (3.3 mg/ml)	0.33	L		2' c
67-66-3	Clorofórmio	100.0	L	1' c	1' c
15663-27-1	Cisplatina (1 mg/ml)	0.1	L		> 480' c
77-92-9	Citric acid aqueous solution	10.0	L	> 480' c	> 480' c
50-18-0	Cyclophosphamide (20 mg/ml)	2.0	L		> 480' c
25316-40-9	Doxorubicin hydrochloride (2 mg/ml)	0.2	L		> 480' c
64-17-5	Álcool etílico	70.0	L	30' c	
33419-42-0	Etoposide (20 mg/ml)	2.0	L		> 480' c
50-00-0	Formaldeído	37.0	L	> 480' c	
111-30-8	Glutaraldeído a 50%	50.0	L	> 480' c	> 480' c
142-82-5	Heptano	100.0	L	6' c	5' c
7647-01-0	Ácido clorídrico	37.0	L	> 480' c	446' c
7722-84-1	Peróxido de hidrogénio	30.0	L	> 480' c	> 480' c
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	42' c	
59-05-2	Methotrexate (25mg/ml)	2.5	L		> 480' c



Grupo de produtos : BUPS
Marca : BioClean™
Material : Neoprene
Espessura (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Os tempos de rutura de permeação apresentados neste quadro foram avaliados em conformidade com a norma EN ISO 374 e ASTM F739. Células coloridas com números e o símbolo (C) correspondem a dados determinados experimentalmente gerados por um laboratório acreditado.

CAS	Designação da substância química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
110-54-3	n-hexano	100.0	L	6' C	6' C
7697-37-2	Ácido nítrico	65.0	L	40' C	38' C
7664-38-2	Ácido fosfórico	85.0	L	> 480' C	> 480' C
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' C	> 480' C
1310-73-2	Hidróxido de sódio	40.0	L	> 480' C	
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' C	
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	14' C	14' C
52-24-4	thiotepa (10mg/ml)	1.0	L		48' C
108-88-3	Tolueno	100.0	L	1' C	1' C
1330-20-7	Xileno, mistura isomérica	100.0	L	2' C	2' C