

Ansell

Zpráva AnsellGUARDIAN[®] o chemických látkách

Ansell

Ansell



Vyloučení odpovědnosti

V této zprávě naleznete informace týkající se bariérové výkonnosti určitých osobních ochranných prostředků (OOP) proti vybraným chemickým látkám. Tyto informace umožní odborníkům na ochranu zdraví a bezpečnost ve vaší organizaci provádět informovanější rozhodnutí ohledně OOP společnosti Ansell, které mohou nabízet tu nejlepší ochranu v zamýšlených podmínkách a napomáhat při provádění hodnocení rizik ve vaší organizaci.

Rádi bychom upozornili na to, že doba propustnosti se nerovná době bezpečného nošení. Doba bezpečného nošení se může lišit v závislosti na tom, zda je OOP správně nasazen, na okolní teplotě, toxicitě chemických látek a dalších faktorech. Zde uvedené informace o propustnosti jsou omezeny na hlavní ochranný materiál. Doby propustnosti se mohou lišit v okolí švů, zipů, průhledů a jakýchkoli jiných spojů nebo komponent OOP. Odborník na ochranu zdraví a bezpečnost ve vaší organizaci je odpovědný za provedení hodnocení rizik před výběrem vhodného OOP pro daný úkol. Chcete-li probrat jakýkoli aspekt podrobně, obraťte se na nás.

Odhady bariérových vlastností OOP jsou založeny na aktuálně dostupných údajích, extrapolacích výsledků laboratorních testů a informacích týkajících se složení chemických látek. Synergické účinky mísení chemických látek nejsou brány v úvahu. Odhady podléhají změnám, pokud by bylo provedeno nové testování nebo pokud by byly k dispozici nové informace poskytující lepší základ extrapolací. Z těchto důvodů je jakákoli informace v této zprávě poskytována pouze pro informativní účely a společnost Ansell se zcela zřídka jakékoli odpovědnosti, včetně záruk, souvisejících s jakýmkoli zde obsaženým tvrzením.

Legenda pro ochranu rukou

| Doby limitu propustnosti | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| <10 | | Nedoporučuje se |
| 10-30 | | Ochrana před pocákáním |
| 30-60 | | Ochrana před pocákáním |
| 60-120 | | Středně dobrá ochrana |
| 120-240 | | Středně dobrá ochrana |
| 240-480 | | Dobrá ochrana |
| >480 | | Dobrá ochrana |

Normalizovaná doba limitu propustnosti je doba (v minutách), po kterou daná chemická látka proniká materiálem rychlostí $1,0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ (dle EN ISO 374) nebo $0,1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ (dle ASTM F739).

PS = Fyzikální stav: A = aerosol, G = Plyn, L = Kapalina, P = vložit, S = Pevná látka



Produktová skupina : Neogard 73-847.C52
Značka : MICROFLEX®
Materiál : Neoprene
Tloušťka (mm) : 0.10 mm / 3.9 mil

Doby limitu propustnosti uvedené v této tabulce byly vyhodnoceny dle normy EN ISO 374 a ASTM F739. Barevné buňky obsahující čísla a symbol (C) představují experimentálně stanovená data za využití akreditované laboratoře.

| CAS | Název chemické látky | % | PS | EN ISO 374 | ASTM F739 |
|-----------|---------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| 64-19-7 | Acetic acid | 50.0 | L | 90' c | |
| 67-64-1 | Aceton | 100.0 | L | 2' c | |
| 71-43-2 | Benzen | 100.0 | L | < 1' c | |
| 67-66-3 | Chloroform | 100.0 | L | < 1' c | |
| 60-29-7 | Diethylether | 100.0 | L | < 1' c | |
| 67-68-5 | Dimethylsulfoxid | 100.0 | L | 18' c | |
| 64-17-5 | Etylalkohol | 100.0 | L | 26' c | |
| 1239-45-8 | Ethidumbromid, nasycený vodný roztok | 4.0 | L | > 480' c | |
| 141-78-6 | Etylacetát | 100.0 | L | < 1' c | |
| 50-00-0 | Formaldehyde | 50.0 | L | > 480' c | |
| 50-00-0 | Formaldehyd | 37.0 | L | > 480' c | |
| 111-30-8 | Glutaraldehyd, 50% | 50.0 | L | > 480' c | |
| 142-82-5 | Heptan | 100.0 | L | < 5' c | |
| 7647-01-0 | Kyselina chlorovodíková | 37.0 | L | 45' c | |
| 7722-84-1 | Peroxid vodíku | 30.0 | L | 241' c | |
| 67-56-1 | Metanol | 100.0 | L | < 1' c | |
| 4637-24-5 | N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal | 100.0 | L | < 1' c | |
| 123-86-4 | Butylacetát | 100.0 | L | < 1' c | |
| 7697-37-2 | Kyselina dusičná | 50.0 | L | 75' c | |
| 7697-37-2 | Kyselina dusičná | 70.0 | L | 15' c | |



Produktová skupina : Neogard 73-847.C52
Značka : MICROFLEX®
Materiál : Neoprene
Tloušťka (mm) : 0.10 mm / 3.9 mil

Doby limitu propustnosti uvedené v této tabulce byly vyhodnoceny dle normy EN ISO 374 a ASTM F739. Barevné buňky obsahující čísla a symbol (C) představují experimentálně stanovená data za využití akreditované laboratoře.

| CAS | Název chemické látky | % | PS | EN ISO 374 | ASTM F739 |
|-----------|---|------|----|------------|-----------|
| 1310-73-2 | Hydroxid sodný | 40.0 | L | > 480' c | |
| 7664-93-9 | Kyselina sírová | 50.0 | L | > 480' c | |
| 7664-93-9 | Kyselina sírová | 96.0 | L | 9' c | |
| | Electrolytic solution containing lithium hexafluorophosphate PG04 | | L | | > 480' c |