

Ansell

Rapport chimique AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Déni de responsabilité

Vous trouverez dans ce rapport des informations liées aux performances barrière de certains équipements de protection individuelle (EPI) en présence des produits chimiques que vous avez sélectionnés. Ces informations ont pour but de permettre au professionnel de santé et sécurité dans votre organisation de prendre des décisions plus informées à propos des EPI Ansell susceptibles d'offrir la plus grande protection dans les circonstances prévues et de faciliter l'organisation d'une évaluation de risques dans votre organisation.

Nous tenons à souligner que les temps de perméation indiqués ne se rapportent pas à la durée d'utilisation sans danger. La durée d'utilisation sans danger dépend en effet de différents critères : port correct de l'EPI, température ambiante, toxicité de la substance chimique, et bien d'autres facteurs. Il incombe à votre responsable santé et sécurité de mener une évaluation des risques avant de choisir l'EPI adapté à la tâche à accomplir. Si vous souhaitez aborder plus en détail un aspect spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Les estimations des propriétés de protection des gants et des EPI reposent sur des extrapolations issues de résultats d'essais réalisés en laboratoire et sur des informations relatives à la composition des produits chimiques. Les effets synergétiques dus au mélange de produits chimiques n'ont pas été pris en compte.

Par ailleurs, les estimations sont sujettes à modification si de nouveaux essais menés offrent de meilleures bases d'extrapolations. Pour ces raisons, il convient de garder en mémoire que toutes les informations contenues dans ce rapport ne sont indiquées qu'à des fins purement consultatives. Ansell décline toute responsabilité quant aux déclarations qui y sont mentionnées.

Légende de la protection des mains

Délais de rupture		
	<10	Non recommandé
	10-30	Protection éclaboussures
	30-60	Protection éclaboussures
	60-120	Protection moyenne
	120-240	Protection moyenne
	240-480	Bonne protection
	>480	Bonne protection

Le délai de rupture normalisé est le temps (en minutes) que met le produit chimique en question pour traverser le matériau à un taux de 1,0 µg /cm²/min (conformément à EN ISO 374) ou 0,1 µg /cm²/min (conformément à ASTM F739).

PS = État physique: A = Aérosol, G = Gaz, L = Liquide , P = pâte, S = Solide



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
107-06-2	Dichloro-1,2 éthane	100.0	L	0' c	
2050-77-3	1-Iododecane	100.0	L	> 60' c	
115-20-8	2,2,2-Trichloroethanol	100.0	L	56' c	
540-84-1	Isooctane	100.0	L	> 480' c	
95-49-8	Chlorotoluène o-	100.0	L	1' c	
110-80-5	Glycol éthylique	100.0	L	5' c	4' c
122-99-6	2-Phenoxyethanol	3.0	L	34' c	30' c
107-85-7	3-Methylbutylamin	100.0	L	33' c	
51-21-8	5-Fluorouracil (50 mg/ml)	5.0	L		> 240' c
64-19-7	Acide acétique glacial	100.0	L	7' c	
75-05-8	Acétonitrile	100.0	L	< 5' c	
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	> 480' c	
79-10-7	Acide acrylique	100.0	L	< 5' c	
107-05-1	Allyl chloride	100.0	L	< 5' c	
7664-41-7	Ammoniac	100.0	G	13' c	11' c
1336-21-6	Hydroxyde d'ammonium	25.0	L	29' c	
62-53-3	Aniline	100.0	L	< 10' c	< 10' c
65-85-0	Benzoic Acid, sat. solution	1.0	L	> 480' c	> 480' c
100-51-6	Alcool benzylique	100.0	L	10' c	
9041-93-4	Bleomycin Sulfate	1.0	L	> 240' c	> 240' c



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
74-97-5	Bromochloromethane	100.0	L	88' C	
58-08-2	Caffeine, Saturated solution	2.0	L	> 480' C	
154361-50-9	Capecitabine (26mg/ml)	2.6	L		> 240' C
75-15-0	Disulfure de carbone	100.0	L	< 5' C	
41575-94-4	Carboplatin	1.0	L		> 240' C
154-93-8	Carmustine (3.3 mg/ml)	0.33	L		66' C
25154-42-1	Chlorobutane, isomers	100.0	L	< 5' C	
15663-27-1	Cisplatine (1 mg/ml)	0.1	L		> 240' C
110-82-7	Cyclohexane	100.0	L	> 480' C	
108-94-1	Cyclohexanone	100.0	L	< 5' C	
50-18-0	Cyclophosphamide (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
4342-03-4	Dacarbazine	1.0	L	> 240' C	> 240' C
106-93-4	Dibromoéthane	100.0	L	< 1' C	
74-95-3	Dibromomethane	100.0	L	< 5' C	
111-92-2	Dibutylamine	100.0	L	50' C	41' C
1300-21-6	Dichloroethane	100.0	L	< 1' C	
68334-30-5	Diesel LS	100.0	L	> 480' C	
109-89-7	Diéthylamine	100.0	L	1' C	
60-29-7	Éther diéthylique	100.0	L	< 1' C	
28454-70-8	Diisononylamin	100.0	L	10' C	



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
108-20-3	Diisopropyl éther	100.0	L	34' C	
67-68-5	Diméthylsulfoxyde	100.0	L	5' C	
927-62-8	Dimethylbutylamine	100.0	L	33' C	30' C
68-12-2	Diméthylformamide	100.0	L	< 5' C	
111-43-3	Dipropyl ether	100.0	L	< 5' C	
114977-28-5	Docetaxel (10 mg/ml)	1.0	L		> 240' C
25316-40-9	Doxorubicin hydrochloride (2 mg/ml)	0.2	L		> 240' C
56390-09-1	Epirubicin HCl (2mg/mL)	0.2	L		> 240' C
64-17-5	Alcool éthylique	95.0	L	16' C	
64-17-5	Alcool éthylique	70.0	L	27' C	
1239-45-8	Bromure d'éthidium, solution aqueuse saturée	4.0	L	> 480' C	
141-78-6	Acétate d'éthyle	100.0	L	1' C	
33419-42-0	Etoposide (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
50-00-0	Formaldéhyde	35.0	L	> 480' C	
50-00-0	Formaldéhyde	37.0	L	> 480' C	
50-00-0	Formaldéhyde	25.0	L	> 480' C	
8006-61-9	Essence	100.0	L	84' C	
95058-81-4	Gemcitabine (38mg/ml)	3.8	L		> 240' C
111-30-8	Glutaraldéhyde	50.0	L	> 480' C	



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
142-82-5	Heptane	100.0	L	> 480' C	
392-56-3	Hexafluorobenzene	100.0	L	42' C	
7647-01-0	Acide chlorhydrique	37.0	L	51' C	
7664-39-3	Fluorure d'hydrogène 49%	49.0	L	< 5' C	
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	10.0	L	13' C	
10035-10-6	Acide bromhydrique	48.0	L	> 480' C	
7722-84-1	Peroxyde d'hydrogène	30.0	L	120' C	
100286-90-6	Irinotecan (20 mg/ml)	2.0	L		> 240' C
78-81-9	Isobutylamine	100.0	L	< 10' C	
27775-00-4	Isononylamin	100.0	L	10' C	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	117' C	
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	178' C	
67-56-1	Alcool méthylique	100.0	L	1' C	
59-05-2	Methotrexate (25mg/ml)	2.5	L		> 240' C
78-93-3	Méthyléthylcétone	100.0	L	< 5' C	
108-10-1	Méthyl isobutyl cétone	100.0	L	1' C	
80-62-6	Méthacrylate de méthyle (>99.0% poids)	100.0	L	2' C	
8004-87-3	Methyl violet	100.0	S	> 480' C	
65271-80-9	Mitoxantrone	0.2	L		> 240' C
121-69-7	N,N-Dimethylbenzenamine	100.0	L	< 10' C	< 10' C



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
4637-24-5	N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal	100.0	L	< 1' C	
71-36-3	n-Butanol	100.0	L	56' C	
109-73-9	Butylamine, n-	100.0	L	< 10' C	< 10' C
1126-78-9	N-Butylaniline	100.0	L	< 10' C	< 10' C
110-68-9	N-Butylmethylamine	100.0	L	< 10' C	< 10' C
110-54-3	n-Hexane	100.0	L	> 480' C	
872-50-4	N-Méthyl-2-pyrrolidone	100.0	L	< 1' C	< 1' C
100-61-8	N-Methylaniline	100.0	L	< 10' C	< 10' C
71-23-8	n-Propanol	100.0	L	21' C	
54-11-5	Nicotine	100.0	L	25' C	
7697-37-2	Acide nitrique	70.0	L	< 5' C	
7697-37-2	Acide nitrique	50.0	L	9' C	
111-86-4	Octylamine	100.0	L	10' C	< 10' C
61825-94-3	Oxaliplatin (5.0 mg/mL)	0.5	L		> 240' C
33069-62-4	Paclitaxel (6.0 mg/mL)	0.6	L		> 240' C
307-34-6	Perfluorooctane	100.0	L	> 480' C	
7664-38-2	Acide phosphorique	85.0	L	> 480' C	
88-89-1	Picric acid saturated solution	1.0	L	> 480' C	> 480' C
65996-93-2	Pitch, coal tar, high-temp.	99.0	P	> 480' C	> 480' C
65996-93-2	Pitch, coal tar, high-temp.	100.0	S	> 480' C	> 480' C



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
107-98-2	Éther monométhylique de propylène glycol	100.0	L	14' C	
174722-31-7	Rituximab (10mg/mL)	1.0	L		> 240' C
69-72-7	Salicylic acid	100.0	S	> 480' C	
1310-73-2	Soude caustique	40.0	L	> 480' C	
1310-73-2	Soude caustique	50.0	L	> 480' C	
3019-89-4	Sodium m-cresolate	100.0	S	> 10' C	
7664-93-9	Acide sulfurique	50.0	L	> 480' C	
1634-04-4	Méthyl tert-butyl éther	100.0	L	14' C	
127-18-4	Tétrachloroéthylène	100.0	L	8' C	
109-99-9	Tétrahydrofurane	100.0	L	< 5' C	
52-24-4	thiotepa (10mg/ml)	1.0	L		> 240' C
108-88-3	Toluène	100.0	L	1' C	
102-82-9	Tributylamine	100.0	L	> 480' C	> 480' C
121-44-8	Triéthylamine	100.0	L	155' C	
71486-22-1	Vinorelbine	1.0	L		> 240' C
1330-20-7	Xylène, mélange d'isomères	100.0	L	< 5' C	
	Diestone DLS		L	20' C	< 1' C
	Diestone SR		L	< 1' C	< 1' C
	Divinol CAF		L	> 480' C	> 480' C



Groupe de produits : 92-500/93-250
Marque : TouchNTuff®
Matériau : Nitrile
Épaisseur (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Les délais de rupture dans ce tableau ont été évalués selon la norme EN ISO 374 et ASTM F739. Les cellules colorées avec des nombres et le symbole (C) correspondent à des données déterminées expérimentalement générées par un laboratoire accrédité.

CAS	Nom produit chimique	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	HYJET V		L	57' C	40' C
	Skydrol 5		L	136' C	80' C
	Skydrol 500 B Type 4		L	62' C	
	Skydrol LD4		L	54' C	< 1' C